



- » 1K brtvilo na bazi vode za normalnu i tešku upotrebu
- » može se kombinirati s našim raznim dodacima
- » također pogodno za upotrebu na Ecoline Öl-Grundierung premazu

Karakteristike: Ecoline MultiTop je jednokomponentno poliuretansko brtvilo na bazi vode za normalnu i tešku upotrebu. Brtvilo je dio sustava premaza posebno razvijenog za drvene i bambusove podove, kao i za površine namještaja izložene posebno jakom habanju. Korištenje različitih aditiva čini raspon mogućih primjena praktički neograničenim. Protuklizno R9. Opće odobrenje građevinske uprave br. (DIBt): Z-157.10-162. Otporno na slinu i znoj prema DIN 53160 dio 1+2.

Migracijsko ponašanje u skladu je s DIN EN 71 dio 3.

Nijanse boja:

9980Eco Ultramatt bezbojan
9985Eco Matt bezbojan
9990Eco Seidenmatt bezbojan
9995Eco Glänzend bezbojan

Dodaci:

9908Eco Härter 2K **9914Eco**

UV Schutz **9915Eco** Extra

Weiß **9916Eco** Anti-Slip „R10“

9918Eco Extra Schwarz

9919Eco Verzögerer „Slow Down“

9933Eco Pur

Obavijest: U posudu MultiTop mogu se dodati najviše dva aditiva. Ako koristite više aditiva, potpuno ih pomiješajte s MultiTopom u zasebnoj posudi.

Obavijest: Konačni rezultat ovisi o nekoliko čimbenika: osim vrste i kvalitete drva, ključan je i proces brušenja drva.

Područja primjene: Za sve unutarnje drvene podove (masivno drvo, parket, lamelirani parket, inženjerski drveni i bambusov parket) i površine. Preporučujemo probno nanošenje na stvarnom drvu.

Ograničenja primjene: Naše iskustvo je pokazalo da se kod vrsta drva koje sadrže vodotopive komponente (npr. merbau, jatoba, afzelija, robinija, akacija) može pojaviti krvarenje i pjegavi izgled. Preporučujemo probno nanošenje na stvarno drvo. Sljedeće norme i informativni listovi, između ostalog, također su

primjenjivi i treba ih se pridržavati:

DIN 18356 „Parketarski radovi“ i DIN 18367 „Podovi od drvenih blokova“.

Priprema: Površina koja se obrađuje mora biti suha i čista (maks. vlažnost drveta 12%). Potpuno izbrusite sav preostali lak i boju. Drvenu površinu dobro izbrusite. Završno brušenje drva treba izvesti brusnom rešetkom ili brusnim papirom granulacije najmanje 120 - 150, uključujući i rubna područja. Prašinu od brušenja temeljito uklonite suhom krpom i usisavačem. Isključite podno grijanje 36 sati prije temeljnog premaza i ponovno ga uključite tek 24 sata nakon nanošenja zadnjeg sloja boje.

Obrada: *Ecoline MultiTop* može se nanositi samo SAICOS Aqua valjkom.

Prvi premaz/ruka:

- *Ecoline MultiTop* (po želji, uključujući i dodatne informacije.)

Obavijest: *Ecoline MultiTop* Ne ulijevajte boju direktno na površinu koju želite tretirati, već radite s posudom za boju.

Količina narudžbe: ca. 100 - 120 g/m².

Vrijeme sušenja: ca. 3 - 4 sata.

Otvoreno vrijeme: sa *9908Eco Härter* i *2K* ca. 1 - 2 sata.

- *Ecoline Roll-Grundierung „Speed“* (apsolutno neophodno za egzotično i termalno drvo)

- *Ecoline Öl-Grundierung*

pogledajte tehničke listove

Ovaj se proizvod može obrađivati i strojno; za više informacija obratite se svom specijaliziranom prodavaču.

Drugi premaz/ruka: *Ecoline MultiTop* (po želji, uključujući i dodatne informacije)

Obavijest: *Ecoline MultiTop* Ne ulijevajte boju direktno na površinu koju želite tretirati, već radite s posudom za boju.

Količina narudžbe: ca. 100 - 120 g/m².

Vrijeme sušenja: ca. 3 - 4 sata.

Otvoreno vrijeme: sa *9908Eco* i *Härter 2K* ca. 1 - 2 sata.

Maksimalno dva nanošenja boje dnevno.

Međubrušenje: Nakon otprilike 6 sati, upotrijebite brusni papir granul. 120-150. Uklonite prašinu od bruš. suhom krpom ili usisavačem.

Treći premaz/ruka: *Ecoline MultiTop* (uključujući sve dodatke po želji)

Obavijest: *Ecoline MultiTop* ne ulijevajte boju direktno na površinu koju želite tretirati, već radite s posudom za boju.

Količina nanosa/potrošnje: ca. 100 - 120 g/m².



Vrijeme sušenja: ca. 3 - 4 sata.

Otvoreno vrijeme: sa 9908Eco Härter i 2K ca. 1 - 2 sata.

Pod će postići svoju konačnu tvrdoću i punu nosivost nakon otprilike 5 dana.

Najbolja temperatura obrade: Između 18 °C i 25 °C. Površina koja se tretira treba imati temperaturu od najmanje 8 °C.

Izdašnost po litri:

1 litra je dovoljna za ca. 9 m² (1 slijed/premaz).

4,55 litre su dovoljne za ca. 45 m² (1 premaz).

Ovisno o vrsti drva i strukturi površine.

Jednostavno održavanje:

Čišćenje i njega: Normale Normalno čišćenje metlom, krpom za brisanje, usisavačem ili krpom za prašinu. Može se brisati vlažnom krpom (sredstvo za čišćenje Eco-line). Uklonite tvrdokornu prljavštinu i mrlje (npr. s gumenih potplata) sredstvom Eco-line Magic Cleaner.

Reparacija/Osvježavanje: Za zatvorene podove preporučujemo tretiranje površina Ecoline Refresherom otprilike svakih 3-6 mjeseci (ovisno o istrošenosti).

Čišćenje radne opreme: S vodom.

Rok trajanja: najmanje 1 godina u zatvorenoj posudi. Tekući proizvod je osjetljiv na smrzavanje. Transportirati i skladištiti u okruženju zaštićenom od smrzavanja (> 5 °C)

Fizička svojstva:

Gustoća: 1,01 - 1,06 g/cm³

Vrijeme istjecanja: 25 - 32 sekunde, 4 mm Becher, DIN

53211 **Miris:** slab/blag, bez mirisa nakon sušenja

Plamište: nezapaljiv

Sigurnosne upute - Prva pomoć:

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne ulijevati u hranu, piće ili druge posude namijenjene hrani.

Sadrži: TMDD, CIT/MIT (3:1).

Može izazvati alergijske reakcije.

Granična vrijednost EU za jednokomponentne specijalne boje (Kat. A/i): 140 g/l VOC (2010) *Ecoline MultiTop* sadrži maksimum 140 g/l VOC. GISCODE: W2+ · Oznaka WGK 1 prema njemačkom standardu

Naši savjeti o primjeni temelje se na najboljim saznanjima i ispitivanjima; međutim, to je samo neobvezujuća smjernica i ne oslobađa vas odgovornosti da testirate proizvode koje isporučujemo na njihovu prikladnost za vašu namjenu. Budući da su primjena i obrada proizvoda izvan naše kontrole, odgovornost je isključivo na obrađivaču. Objavljivanjem novog tehničkog lista, prethodni postaje nevažeći.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de

