

Karakteristike:

Ecoline Roll-Grundierung „Speed“ koristi se za prethodnu obradu uobičajenih vrsta drva. Temeljni premaz je zdrav za stambene prostore, prozračan, jednostavan za nanošenje i u skladu je sa smjernicama VOC iz 2010. godine. Broj općeg odobrenja građevinskog tijela (DIBt): Z-157.10-162

Broj artikla:

9912Eco

Obavijest:

Preporučujemo probno nanošenje na stvarno drvo. Sljedeće norme i upute također su primjenjive i preporučuju se za razmatranje: DIN 18356 „Parketarski radovi“ i DIN 18367 „Popločavanje drvenih ploča“. Za vrste drva s visokom upijajućom površinom (npr. bukva, javor, dimljeni hrast u slučaju renovacije) aditiv 9919Eco „Slow Down“ može se koristiti u kombinaciji s temeljnim premazom Roll-Grundierung „Speed“.

POZOR: Vrijeme sušenja se zatim povećava na 3 sata. Prije nanošenja daljnjih slojeva provjerite je li površina dovoljno suha.

Područja primjene:

Ecoline Roll-Grundierung „Speed“ služi kao barijerni temeljni premaz na drvu s visokim udjelom topljivih drvnih ekstrakata. Proizvod sprječava prodiranje tih ekstrakata i štiti naknadno naneseeni premaz od promjene boje, stvaranja mjehurića i gubitka prijanjanja. Minimizira lijepljenje rubova.

Priprema:

Površina koja se tretira mora biti suha i čista (maksimalna vlažnost drva 12%). Svi ostaci laka i boje moraju se potpuno ukloniti. Drvenu površinu temeljito izbrusite. Završno brušenje treba obaviti brusnom mrežicom ili brusnim papirom granulacije 100-120K. Prašinu od brušenja temeljito uklonite suhom krpom i usisavačem.

Isključite podno grijanje 36 sati prije nanošenja temeljnog premaza i ponovno ga uključite tek 24 sata nakon nanošenja završnog sloja laka.

Najbolja temperatura obrade:

15 °C do 25 °C, površina koja se tretira najmanje 8 °C.

Potrošnja/izdašnost:

5 litara = cca. 75 m² s jednim slojem. Pokrivenost ovisi o vrsti drva, brušenju i teksturi površine.

Vrijeme sušenja:

Otprilike 60 minuta. Zatim premažite s Ecoline MultiTop-om. Završni premaz preporučuje se unutar 6 sati.

Nakon 6 sati potrebno je lagano brušenje zelenim jastučićem..

Čišćenje radne opreme:

S vodom. Valjak koji se koristi za temeljni premaz ne može se koristiti za bojanje.

Rok trajanja:

Rok trajanja od najmanje 1 godine u zatvorenoj originalnoj ambalaži. Tekući proizvod je osjetljiv na smrzavanje. Transportirati i skladištiti na mjestu zaštićenom od smrzavanja (iznad 5 °C).

Fizička svojstva:

Gustoća: 1.02 - 1.05 g/cm³

Vrijeme istjecanja: 10 - 14 sekunde, 4 mm Becher, DIN 53211

Miris: Slabo/blago (od prirodnih biljnih ulja),
bez mirisa nakon sušenja.

Plamnište: nezapaljiv

Sigurnosne upute – Prva pomoć:

Čuvati izvan dohvata djece. Ne ulijevati u hranu, piće ili druge posude namijenjene hrani.

Granična vrijednost EU za jednokomponentne specijalne boje (kat. A/i): 140 g/l (2010). Ecoline Roll-Grundierung „Speed“ sadrži maks. 140 g/l VOC-a. GISCODE: W1 · GGVSEB / ADR -/-
Oznaka WGK 1 prema njemačkom standardu.

Naši savjeti o primjeni temelje se na najboljim saznanjima i ispitivanjima; međutim, to je samo neobvezujuća smjernica i ne oslobađa vas odgovornosti da testirate proizvode koje isporučujemo na njihovu prikladnost za vašu namjenu. Budući da su primjena i obrada proizvoda izvan naše kontrole, odgovornost je isključivo na obrađivaču. Objavljivanjem novog tehničkog lista, prethodni postaje nevažeći.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3, D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de