

Tehnički list

Parkettstoff 90

www.blauer-engel.de/uz113

Naše vrhunsko, tvrdo hibridno ljepilo za parket
– bez plastifikatora. Za gotovo sve standardne vrste parketa.
Posebno za široke dašćice i parket od punog drva.

Karakteristike:

- ▲ rješavanje problema za zahtjevne vrste drva
- ▲ bez otapala prema TRGS 610
- ▲ drvo ne bubri zbog ljepila
- ▲ visoke vrijednosti smične čvrstoće ($>3N/mm^2$) za posebno sigurno lijepljenje
- ▲ vrlo visoka fleksibilnost
- ▲ brzo prianjanje i mazivost
- ▲ vrlo visoke konačne čvrstoće
- ▲ sastojci najviše kvalitete za najniže emisije
- ▲ dobra stabilnost žljebova, postojani žljebovi ljepila
- ▲ smanjuje naprezanja skupljanja i bubrenja u drvu
- ▲ dugo otvoreno vrijeme
- ▲ brusivo nakon otprilike 24 sata
- ▲ širok raspon primjena
- ▲ GISCODE RS 10 sadrži metoksisilan, bez oznaka (bez prajmera)
- ▲ broj odobrenja građevinskog tijela: Z-155.10-509

Primjena:

- pogodno za sve vrste parketa koje preporučuje proizvođač parketa za lijepljenje s visokofleksibilnim hibridnim sustavima
- pogodno za seljački pod i masivni parket
- moguće je izravno lijepljenje na dovoljno čvrste i bez prašine cementne i kalcijeve sulfatne podloge, kao i na nosive estrihe od lijevog asfalta (brušene) te drvo i metal
- pogodno za stolice s kotačićima i podno grijanje
- za direktno lijepljenje na WULFF EP-BA 500 (brušeno), temeljnu boju za parket i PS temeljnu boju 300
- za zdravu sobnu klimu

Primjena / Potrošnja / Nazubijenost:

Višeslojni parket

cca. 900 - 950 g/m², ozubljenje špahtle B5 – B12

Masivni parket od 8 mm

cca. 900 g/m², ozubljenje špahtle B3

Masivne daske, debljine > 20 mm (omjer širine i debljine ≤ 10:1)

cca. 950 – 1300 g/m², ozubljenje špahtle B12 – B15

Lamparket

cca. 900 g/m², ozubljenje špahtle B3

Bambus parket

cca. 950 g/m², ozubljenje špahtle B12

Drvo egzota

cca. 900 – 1300 g/m², ozubljenje špahtle B3 – B15

Temperatura obrade:

minimalno +15°C, relativna vlažnost ne veća od 65%

Vrijeme namakanja/kvašenja:

cca. 30 minuta

(na +18°C, 50% relativne vlažnosti)

Konačna čvrstoća:

Nakon 72 sata (na +18°C, 50% relativne vlažnosti)

Brušenje i brtvljenje nakon 24-48 sati, ovisno o vrsti drva.

Otpornost na temperaturu:

Nakon sušenja (otprilike 72 sata nakon lijepljenja), pogodno za podno grijanje do +30°C.






Priprema podloge:

Podloga mora biti otporna na tlačne i vlačne sile, nosiva, bez pukotina, trajno suha te bez prljavštine i sredstava za odvajanje.

Mora biti u skladu sa zahtjevima VOB DIN 18 356 i važećim standardima i informativnim listovima. Podloga mora imati dovoljnu čvrstoću da apsorbira naprezanja i dimenzijske promjene koje mogu nastati zbog materijala za ugradnju i obloga. Mehanički uklonite labave čestice, nestabilne površine te ostatke boje i ljepila. Sve nedostatke treba prijaviti. Dovoljno ravne, nosive i temeljito usisane, bez prašine cementne i kalcijevo-sulfatne podloge, kao i nosivi estrisi od mastiks asfalta (brušeni) i drvene podloge, mogu se izravno lijepiti. Moguće je izravno lijepljenje na EP-BA 500 (brušeni), temeljni premaz za parket i PS temeljni premaz 300. Kako bi se osiguralo potpuno prijanjanje ljepila na parket, podloga mora biti izuzetno ravna; možda će biti potrebno višestruko nanošenje mase za izravnavanje. Molimo pogledajte TKB letak 1 "Lijepljenje parketa" i naše tehničke informacije KH 1300.

Prikladne mase za izravnavanje za polaganje parketa:

SA 60 	SA 1000 Pro
SA 50 	DS 80
AM 10 Pro	FÜ 90/GP 10 S
GP 200 	

Obrada:

Otvorite posudu, uklonite foliju i eventualnu kožicu (sustav se stvrdnjava zbog vlage). Odmah nakon završetka rada pažljivo vratite priloženu foliju i istisnite sve mjehuriće zraka. Ljepilo ravnomjerno nanosite na pripremljenu podlogu nazubljenom lopaticom i odmah položite parket, lagano ga utisnite i po potrebi otežajte. Odaberite lopaticu s nazubljenim zubima koja osigurava da je stražnja strana poda adekvatno premazana ljepilom. Tijekom postavljanja nekoliko puta provjerite je li stražnja strana poda potpuno premazana. Ljepilo neće kompenzirati savijanje kritičnih vrsta drva (npr. bukve zbog lakova na bazi vode). Stoga razmaci između zidova moraju biti barem jednaki debljini parketa. Povećajte razmake u skladu s tim i ugradite dilatacijske spojeve ako se očekuju promjene dimenzija. Ostaci ljepila na prethodno obrađenom parketu mogu se ukloniti dok je još mokar pomoću WULFF maramica za čišćenje. Izbjegavajte istiskivanje ljepila u području spoja. To može dovesti do promjene boje kada se koristi s lakovima za parket. Sadržaj vlage u parketu mora biti $9 \pm 2\%$ (određeno prema EN 322), za inženjerski parket: $8 \pm 2\%$. Navedene količine konzumacije trebaju se smatrati samo smjernicama.

Bilješke:

Sastav: SP polimer (stvrdnjava se vlagom), kalcijev karbonat, aditivi. Sadrži trimetoksivinilsilan. Može izazvati alergijske reakcije. Za informacije o alergijama nazovite: +49 5404 881-0. Čuvati izvan dohvata djece. Nositi zaštitne rukavice. U slučaju kontakta s očima ili kožom, odmah i temeljito isprati vodom. Metanol se oslobađa tijekom procesa stvrdnjavanja. Osigurati temeljitu ventilaciju tijekom nanošenja i sušenja. Izbjegavati jelo, piće i pušenje tijekom rukovanja ovim proizvodom. Ne dopustiti da uđe u odvođe, vodotoke ili tlo. Očistite alat odmah nakon upotrebe univerzalnim razrjeđivačem.

Stabilnost pri skladištenju: čuvati otprilike 9 mjeseci na mjestu zaštićenom od smrzavanja.

Odlaganje: Reciklirajte samo potpuno prazne spremnike. Stvrdnuti ostaci mogu se odložiti kao kućni otpad. Komercijalno odlaganje: EAK br. 170904 (građevinski i ruševinski otpad) ili EAK br. 080410 (ljepila i brtvila).

Opća/Osobna iskustva: Gore navedene informacije, a posebno prijedlozi za obradu i korištenje naših proizvoda, temelje se na našem znanju i iskustvu. WULFF temeljni premazi, punila i ljepila testiraju se samo kao dio sustava. Zbog različitih materijala i radnih uvjeta koji su izvan naše kontrole, preporučujemo, u svakom slučaju, a posebno kada se koriste u kombinaciji s proizvodima trećih strana, provođenje dovoljnih internih ispitivanja kako bismo osigurali prikladnost naših proizvoda za predviđene procese i primjene. Iz ovih uputa ili usmenog savjeta ne može se proizaći nikakva odgovornost, osim ako se ne utvrdi da smo djelovali s namjerom ili grubim nemarom. Molimo pogledajte tehničke informacije, sigurnosno-tehnički list te naše uvjete isporuke i plaćanja. Upute proizvođača podnih obloga imaju prednost. Objavom ovog tehničkog lista sve prethodne informacije postaju nevažeće.

Veličine spremnika:

15 kg

(Parkettstoff 90 – 02/2025)